

PRODUCTOS _FICHA TÉCNICA 2025

ROLLO	ROLLO									
	ALEACIONES	TEMPLES	UNIDADES	ESPEJOR		ANCHO		DIAM. INT. (ID)	DIAM EXT. (OD)	
	1050, 1100, 1350, 3105, 3104*, 3003M	O, H1X, H2X, H3X		Min	Max	Min	Max		Min	Max
			Pulgadas	0.0177	0.1575	6.30	48.0	20	39	46
			Milímetros	0.450	4.0	160	1,219	508	990.60	1,168
	3004, 5005, 5052, 5754	O, H3X	Pulgadas	0.0197	0.1575	6.30	36	20	39	46
			Milímetros	0.50	4.0	160	914	508	990.60	1,168

* ALEACION 3104 ANCHO MAXIMO 960 MM.

DISCO	DISCOS									
	ALEACIONES	TEMPLES	UNIDADES	ESPEJOR		DIÁMETRO				
	1050, 1100, 3105, 3104*, 3003M	O, H1X, H2X, H3X		Min	Max	Min	Max			
			Pulgadas	0.0220	0.1575	5.5118	48.00			
			Milímetros	0.56	4	140	1,219.2			
	3004, 5005, 5052, 5754	O, H3X	Pulgadas	0.0220	0.1575	5.5118	36			
			Milímetros	0.56	4	140	914.4			

* ALEACION 3104 ANCHO MAXIMO 960 MM.

HOJA	HOJA									
	ALEACIONES	TEMPLES	UNIDADES	ESPEJOR		ANCHO		LONGITUD		
	1050, 1100, 3105, 3104*, 3003M	O, H1X, H2X, H3X		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
			Pulgadas	0.0394	0.1575	11.9685	48.00	13.780	120.00	
			Milímetros	1.0	4.0	304	1,219	350	3,048	
	3004, 5005, 5052, 5754	O, H3X	Pulgadas	0.0394	0.1575	11.9685	36.00			
			Milímetros	1.0	4	304	914.4			

* ALEACION 3104 ANCHO MAXIMO 960 MM.

HOTBAND "HM"	HOTBAND									
	ALEACIONES	TEMPLES	UNIDADES	ESPEJOR		ANCHO		DIAM. INT. (ID)	DIAM EXT. (OD)	
	1050, 1100, 3105, 3104*, 3003M	F		Min	Max				Min	Max
			Libras	6,393	6,834	30.7, 34.3,		20.0	45.75	47.01
			Kilogramos	2,900	3,100	780, 870, 960,		508	1,168	1,194
	3004, 5005, 5052, 5754	F	Libras	4,630	6,834	30.7, 34.3,		20.0	45.75	47.01
			Kilogramos	2,100	3,100	780, 870, 960,		508	1,162	1,194

* ALEACION 3104 ANCHO MAXIMO 960 MM.

Nota: Las propiedades físicas, químicas y tolerancias dimensionales son de acuerdo con los estándares de aluminio AA.